

## LĖTO VEIKIMO AZOTINĖS TRĄŠOS „LITFERT STABILLION“

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Suminio karbamidinio azoto masės dalis,%	46,5±0,3
2. Biureto masės dalis, % ne didesnė kaip	1,2
3. Vandens masės dalis, % ne didesnė kaip: džiovinimo metodu	0,4
4. Granulimetrinė sudėtis %: - granuliu nuo 2 mm iki 5 mm dalis , ne mažesnė kaip - granuliu, mažesnių kaip 2 mm dalis, ne didesnė kaip - granuliu, mažesnių kaip 1 mm dalis, ne didesnė kaip - granuliu, didesnių kaip 6 mm kiekis	93 5 0,5 Neturi būti
5. Vidutinis granulės dydis, mm, ne mažesnis kaip	2,3
6. Statinis granulės stiprumas N/granulę (kgf/granulę), ne mažesnis kaip	5,5 (0,55)
7. NBPT priedo masės dalis, ppm, ne mažiau kaip	420
<p>PASTABA: lėto tirpimo azotinės trąšos gaminamos su kondicionuojančiais priedais („Prekas“ bei kitais), užtikrinančiais jo birumą gabenant ir saugant garantinį saugojimo laiką. Vartotojams pageidaujant, kondicionuojantys priedai gali būti nededami. Lėto veikimo azotinėms trąšoms, neapdorotoms susigulėjimą mažinančiais priedais, užtikrinama birumo garantija – 2 mėn. nuo pagaminimo datos.</p>	