

MELAMINO KARBAMIDO FORMALDEHIDINĖS DERVOS

Rodiklio pavadinimas	Norma					
	MKF-eC	MKF-eM	MKF-F4I4	MKF-F4I5	MKF-F4V	MKF-F4V2
1. Išvaizda	Baltos spalvos skystis					
2. Nelakiųjų medžiagų masės dalis, %, 120 °C	68±1	68±1	68±1	68±1	68±1	67±2
3. Sąlyginė klampa pagal viskozimetrą VZ-246: - tūtos skersmuo – 4 mm, s	60-100	60-100	60-100	50-100	50-100	90-130
4. pH	7,3-8,6	7,3-8,6	7,3-8,6	7,3-8,6	7,3-8,6	7,3-8,6
5. Kietėjimo laikas, esant 100 °C temperatūrai, s	50-80	50-80	70-160	70-160	50-80	50-80
6. Dervos susimaišymo su vandeniu (koaguliacijos) santykis	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)
1 PASTABA. Garantinio laikymo metu leidžiamas sąlyginės klamos padidėjimas iki 150 s.						
2 PASTABA. Pagal raštišką kliento pageidavimą nelakiųjų medžiagų ir sąlyginės klamos rodiklių normos gali skirtis nuo 1 lentelėje nurodytų.						