

MELAMINO KARBAMIDO FORMALDEHIDINĖS DERVOS

Rodiklio pavadinimas	Norma		
	MKF-F4I4	MKF-F4I5	MKF-P
1. Išvaizda	Baltos spalvos skystis		
2. Nelakiųjų medžiagų masės dalis, %, 120 °C	68±1	68±1	68±1
3. Dinaminė klampa pagal Brukfildą, esant (20±1) °C temperatūrai, mPa·s	400±100	450±100	550±100
4. pH	8,5±1	8,5±1	8,5±1
5. Kietėjimo laikas, esant 100 °C temperatūrai, s	120±30	130±30	80±30
6. Dervos susimaišymo su vandeniu (koaguliacijos) santykis	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)	(1:1)-(1:4)
PASTABA. Pagal raštišką kliento pageidavimą nelakiųjų medžiagų ir dinaminės klamos rodiklių normos gali skirtis nuo lentelėje nurodytų.			