

Lietuviško karbamido, lietuviško stabilizuoto karbamido „LITFERT StabillioN“ (toliau – stabilizuotas karbamidas) transportavimo sąlygos:

1. Transportuojant lietuvišką karbamidą, sufasuotą į didmaišius po 500 kg, laivais, galima trumpai (iki 7 parų) jį sandėliuoti kraunant maišus vieną ant kito 7 eilėmis.
2. Transportuojant stabilizuotą karbamidą, sufasuotą į didmaišius po 500 kg, laivais, šaltuoju metų periodu (nuo rugsėjo 16 d. iki balandžio 15 d.) galima jį sandėliuoti kraunant maišus vieną ant kito 7 eilėmis, šiltuoju metų periodu (nuo balandžio 16 d. iki rugsėjo 15 d.) – 4 eilėmis.
3. Transportuojant stabilizuotą karbamidą, sufasuotą į didmaišius po 1000 kg, laivais, galima jį sandėliuoti kraunant maišus vieną ant kito 3 eilėmis.
4. Transportuojant kondicionuojančiu priedu neapipurkštą karbamidą, sufasuotą į didmaišius po 500 kg, laivais, nerekomenduojama jį sandėliuoti kraunant maišus vieną ant kito 4 eilėmis ir daugiau, nes karbamidas sukimba į gabalus, kurie paspaudus ranka subyra.
5. Karbamido ir stabilizuoto karbamido pakrovimo į laivą bei iškrovimo iš jo metu pradėjus lyti, turi būti uždaromas laivo triumas ir sustabdomas krovimas.