

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA PFK 1(C)(I)(b)(i)

Nr. 1/2025

Pagal Reglamentą (ES) 2019/1009

1. *ES trešiamasis produktas:* pagamintas 2022-02-01 / partijos Nr. -.
2. *Gamintojo pavadinimas ir adresas:*
AB "Achema"
Jonalaukio k. 1, Jonavos sen., LT - 55296 Jonavos r.,
Lietuva
Tel.: +370 349 56242, +370 349 56433. Faks: +370 349 56004. El. paštas: info@achema.com, sales@achema.com
www.achema.lt
3. *Ši ES atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.*
4. *Deklaracijos objektas:* **Skystosios azoto trašos (KAS) KAS-32.**



5. *Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka:*
— Reglamento (ES) 2019/1009 PFK 1(C)(I)(b)(i) Paprastosios skystosios neorganinės makroelementų trašos.
6. *Nuorodos į atitinkamus darniuosius standartus arba naudotas bendrąsias specifikacijas arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurių atžvilgiu deklaruojama atitikties:*

Parametras	Norma	Rezultatas*	Atitikimo įvertinimas	Standartas
Suminio azoto (N) kiekis, % masės	32,0 ± 2,0	31,4 ± 1,2	Atitinka	PN-EN 15750:2009 A metodas
Nitratinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	8,0 ± 2,0	8,93 ± 0,51	Atitinka	PN-EN 15604:2012
Amoniakinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	8,0 ± 2,0	7,32 ± 0,29	Atitinka	PN-EN 15604:2012
Karbamidinio azoto pavidalo azoto kiekis, % masės	16,0 ± 2,0	15,1 ± 0,9	Atitinka	PN-EN 15604:2012
Kadmis (Cd), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 3	< (1,0 ± 0,2)	Atitinka	PB 35 ed. III z 02.03.2020, PN-EN 16319+A1:2016-02 excluding p. 8.2
Šešiavalentis chromas (Cr VI), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 2	0,18 ± 0,04	Atitinka	PN-EN 16318+A1:2016-03
Gyvsidabris (Hg), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 1	< (0,003 ± 0,001) **	Atitinka	Regulation of the Minister of Economy 08.09.2010 (Dz.U.2010 Nr 183, poz. 1229) – Anex 3, p.4
Nikelis (Ni), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 100	< (1,00 ± 0,16) **	Atitinka	PB 35 wyd. III z 02.03.2020, PN-EN 16319+A1:2016-02 excluding p. 8.2
Švinas (Pb), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 120	< (8,0 ± 1,8)	Atitinka	PB 35 ed. III z 02.03.2020, PN-EN 16319+A1:2016-02 excluding p. 8.2
Arsenas (As), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 40	< (4,0 ± 1,0)	Atitinka	PB 35 ed. III z 02.03.2020, PN-EN 16317+A1:2017-04 excluding p. 8.2
Biuretas (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂), g/kg sausosios medžiagos	≤ 12	4,07 ± 0,69	Atitinka	PN-EN 15479:2009
Perchloratas (ClO ₄ ⁻), mg/kg sausosios medžiagos	≤ 50	< (6,4 ± 1,3)	Atitinka	PN-EN 17246:2019-12
Vario (Cu) kiekis, mg/kg sausosios medžiagos	≤ 600	< (13 ± 2) **	Atitinka	PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03
Cinko (Zn) kiekis, mg/kg sausosios medžiagos	≤ 1500	< (13 ± 2) **	Atitinka	PN-EN 16964:2018-03, PN-EN 16965:2018-03

* - Lentelėje analizės rezultatai pateikiami forma $y \pm U$, kur U yra išplėstinė matavimo neapibrėžtis su apėrties daugikliu $k = 2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo tikimybę.

** - žemutinė matavimo riba

9. *Papildoma informacija:* Pasirašyta gamintojo vardu:
ES atitikties deklaracijos išdavimo vieta ir data: AB „Achema“, 2025 m. kovo mėn. 5 d.
Pasirašiusio vardas, pavardė, pareigos:
Laboratorinės kontrolės centro vadovė Raimonda Grinienė

